

Ficha Productos No Conformados :: MORTEROS ::

Versión Agosto, 2015

Mortero 36-M

Mortero húmedo de alta alúmina. Alta resistencia, recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, 50 a 70 % Al_2O_3 . Fragüe aéreo.

Mortero CH 80-P

Mortero húmedo de alta alúmina, liga fosfórica. Buenas características de aplicación y resistencia a las escorias. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina. Buena refractariedad, lo que permite su uso continuo hasta temperaturas de 1650 °C.

Mortero IAC

Mortero húmedo de alúmina-cromo, liga fosfórica. Muy alta refractariedad. Elevada resistencia al ataque químico y penetración de escorias. Recomendado para condiciones muy exigentes de temperatura y contacto con materiales fundidos.

Mortero CH-101

Mortero húmedo de arcilla. Recomendado para unir ladrillos de arcilla Mudium Duty y Super Duty. Fragüe aéreo.

Mortero CH-605

Mortero húmedo de alta alúmina. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina. Fragüe aéreo.

Mortero CH-800

Mortero húmedo de alta alúmina. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina. Fragüe aéreo

Mortero CS-450

Mortero refractario seco, fragüe aéreo, alta resistencia. Recomendado para unir ladrillos de arcilla, super duty y 50 % de alúmina en aplicaciones industriales, ciclones, pre-calentadores en la industria del cemento, tostadores y hornos verticales.

Mortero CS-60

Mortero refractario en polvo, alta alúmina. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, 50, 60 y 70 % de Al_2O_3 . Liga Cerámica.

Mortero CS-80

Mortero refractario de alta alúmina. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, 70 y 80 % de Al_2O_3 . Liga Cerámica.

Ficha Productos No Conformados :: MORTEROS ::

Versión Agosto, 2015

Mortero CS-90	Mortero refractario de muy alta alúmina. Base alúmina tabular. Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, sobre 85 % de Al ₂ O ₃ . Liga Cerámica.
Mortero CS-115	Mortero seco de arcilla. Recomendado para unir ladrillos de arcilla Mudium Duty y Super Duty. Fragüe aéreo.
Mortero SiC	Mortero de Carburo de Silicio.
Mortero Iunsil	Mortero seco de sílice. Base cuarzo, recomendado para unir ladrillos de sílice.
Mortero Llaima	Mortero seco de arcilla. Base agregados de arcilla, ligante hidráulico y aditivos. El Cemento Llaima está formulado para pegar piezas refractarias en la construcción de chimeneas, barbacoas, asaderas o estufas. Uso interior y exterior.
Mortero Technobond	Mortero seco base cromita. Recomendado para unir ladrillos básicos de cromo-magnesita.
Mortero Technomag	Mortero seco base magnesita. Recomendado para unir ladrillos básicos de magnesita-cromo, magnesita y magnesita-espinel.
Mortero Tripoli	Mortero ácido-resistente, liga de silicato. Recomendado para unir ladrillos ácido-resistentes en pisos, muros, chimeneas industriales y aplicaciones en contacto con ambientes ácidos.
Mortero Techno-Chrome	Mortero seco base cromita. Recomendado para unir ladrillos básicos de cromo-magnesita.